

Technický list

weber.tec 933

rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes



Najdôležitejšie vlastnosti

- vytvára vodonepriepustný spoj
- kompenzuje zmrašťovanie
- rýchlo vytvrdzujúca hmota
- pre interiér aj exteriér
- ľahko roztierateľná
- zjednocujúca stierka
- odolná proti síranom

Definícia výrobku

Tesniaca malta (suchá maltová zmes) pre vytvorenie žliabkov v styku podlahy so stenou, vodotesná, kompenzujúci zmrštenie. **Weber.tec 933** je priemyselne vyrábaná hydraulicky vytvrdzujúca suchá maltová zmes s kompenzáciou zmrštenie a s nepriepustnosťou pre vodu, pre vytvorenie žliabkov pred aplikáciou vodotesných stierok u styku - steny / podlahy, vo vnútornom i vonkajšom prostredí a tiež egalizačné malta pod hydroizolačné hmotu **weber.tec 915** – pri dodatočnom vnútornom utesnení.

Použitie

Priemyselne vyrábaná suchá malta pre vytvorenie žliabkov v prechodových oblastiach stena/podlaha alebo v napojení múr/múr. Rovnako sa môžu uzavrieť chybné miesta v betóne alebo murive a môže sa vykonávať plošné egalizačné vytmelenie. Produkt **weber.tec 933** je vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie. Po vytvrdnutí sa na **weber.tec 933** môžu nanášať tesniace materiály ako napríklad plastické živичné stierky alebo minerálne a elastické tesniace stierky.

Technické údaje

Farba:	sivá
Spotreba zámesovej vody:	2,5 – 3,0 litra / 25 kg
Sypná hustota:	približne 1 500 kg/m ³
Hustota:	približne 1 850 kg/m ³
Doba spracovania:	15 minút, pri +20°C
Doba vytvrdnutia:	60 minút, pri +20°C
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	>25 MPa
Pevnosť ťahu za ohybu:	>5 MPa

Spotreba

Uvedené spotreby sú orientačné a môžu sa odlišovať podľa druhu podkladu a spôsobu spracovania.

18kg / 10 mm / m²

Spotreba vody: 2,5 – 3,0 l/25kg

Technický list

weber.tec 933

rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes

Príprava podkladu a aplikácia

Všeobecné požiadavky pre podklad

Pevný, nosný a bez nečistôt a tiež bez nesúdržných a sprášujúcich zložiek a olejových škvrn. Predvhlčiť do tej miery, aby v čase nanesenie **weber.tec 933** bol k dispozícii matne vlhký podklad. Ako podklady sú vhodné betón, cementový poter, tehla a murivo zo silikátových výrobkov.

Podmienky na spracovanie

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť v rozmedzí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, zrážok a prievanu.

Aplikácia:

Weber.tec 933 sa namieša podľa požadovanej konzistencie s 2,5 litrami (tuhá) až 3,0 litrami (plastická) čistej vody na 25 kg vreca **weber.tec 933**. Mieša sa po dobu minimálne 2 minút do homogénnej konzistencie. Ako miešací prístroj sa hodí napríklad vŕtačka s nízkymi otáčkami s nasadeným miešadlom.

Zhotovenie žliabku sa vykonáva čerstvou maltou nanesenou do rohu - styku podlahy so stenou - výrobkom **weber.tec 933** namiešaným do tuhej konzistencie. Čerstvú maltu zaobliť pomocou vhodného nástroja - lyžica na žliabky.

Povrch žliabku vyhladiť navlhčenú štetkou.

Pri použití **weber.tec 933** ako tesniacej malty - ťahujeme hladidlom v zóne injektáže.

Hrúbka vrstvy musí byť minimálne 5 mm aby sa docielila vodonepriepustnosť malty.

Náradie

Miešací nástavec do vŕtačky, vŕtačka, antikorové hladidlo, nerezová lyžica, maliarska štetka, vedro.

Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou.

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 25 kg (váhová tolerancia $\pm 3\%$), 42 ks/pal., paleta = 1 050 kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, krytých skladoch, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Technický list

weber.tec 933

rýchlomtvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovoľuje. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.