

Technický list

urýchlovač V001

urýchľovač



Najdôležitejšie vlastnosti

- umožňuje prácu pri nízkych teplotách
- jednoduché použitie

Definícia výrobku

Prísada do tenkovrstvovej omietky **weberpas aquaBalance**, **weberpas silikónová**, **weberpas akrylátová**, **weberpas nova S** pre prácu, kedy nočné teploty môžu poklesnúť na bod mrazu.

Použitie

Používa sa ako prísada do tenkovrstvových omietok **weberpas aquaBalance**, **weberpas silikónová**, **weberpas akrylátová**, **weberpas nova S** pri očakávaných poklesoch teplôt po aplikácii. Umožňuje rýchlejšie tuhnutie omietky. V dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje. Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C. V čase tuhnutia omietky, približne 5 hodín od jej naniesenia na fasádu objektu, je potrebné chrániť ju pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary).

Technické údaje

Prostriedok je na čpavkovej báze

Spotreba a zrnitosť

100 g (obsah jednej fľašky) na jedno balenie omietky (25 kg vedro)

Príprava a aplikácia

Tesne pred aplikáciou omietok **weberpas aquaBalance**, **weberpas silikónová**, **weberpas akrylátová**, **weberpas nova S** sa do vedra (25 kg) vmieša jedno balenie urýchľovača (100 g).

Riedenie: prípravok sa neriedi

Náradie

Miešadlo s nástavcom na miešanie.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne je treba bezprostredne po použití umyť vodou.

Technický list

urýchlovač V001

urýchľovač

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený v plastových ampulkách. Hmotnosť jedného balenia je 100 g. Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5°C do +25°C), chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Prísada môže mierne ovplyvniť výsledný farebný odtieň omietky. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +1°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. **Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene.**

Omietku s urýchľovačom tuhnutia V001 odporúčame spracovať do 1 hodiny od pridania urýchľovača.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2021 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.