

Technický list kerasil

interiérový náter určený na sanačné omietky



Najdôležitejšie vlastnosti

- vnútorný minerálny náter
- paropriepustný
- určený hlavne na finálnu úpravu sanačných omietkových systémov
- vytvára matný povrch
- riediteľný vodou
- oteruvzdorný
- dobré krycie schopnosti

Definícia výrobku

Vnútorný minerálny náter na báze vodného skla.

Použitie

Určený na bežné omietky, betón, sadrové omietky, sadrokartón, najmä vhodný na sanačné omietky.

Technické údaje

Výdatnosť:

2,5 – 3,5 m² hotového náteru
v dvoch vrstvách z 1 kg
čerstvého materiálu

Spotreba

Výdatnosť je závislá od podkladu a spôsobu spracovania.

2,5 – 3,5 m² hotového náteru v dvoch vrstvách z 1 kg čerstvého materiálu

Príprava podkladu a aplikácia

Všeobecné požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev, riadne zatmelený a zabrúsený.

Teplota pri aplikácii nesmie klesnúť pod +8°C.

Riedenie čistou vodou

Základný náter: 15 – 20% vody

Krycí náter: 5 – 10 % vody

Náradie

Farba sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním vrátane systému Airless.

Technický list kerasil

interiérový náter určený na sanačné omietky

Čistenie

Pracovné náradie sa ihneď po použití očistí čistou vodou. Znečistenia na skle, keramike, umelej hmote a dreve je nutné ihneď zmyť čistou vodou.

Všetky okolité konštrukcie a plochy je nutné chrániť pred ušpinením, pri kontakte s náterom môže dôjsť k poškodeniu ich povrchu.

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený v plastových vedrách. Hmotnosť jedného balenia je 25 kg, váhová tolerancia $\pm 1,5\%$. Vedrá sú na paletách. Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$), chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Pri maľovaní by sa mala teplota vzduchu, povrchu aj náteru mala pohybovať v rozmedzí od $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Vhodné riedenie, spotrebu, vhodnosť náradie použitého k realizácii a prípadne farebnosť náteru odporúčame vopred otestovať na malej skúšobnej ploche.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2020 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.