



Technický list

Urýchľovač V001

urýchľovač tuhnutia

Definícia výroby

Prísada do fasádnej omietky **weberpas aquaBalance**, **weberpas silikónová**, **weberpas Nova S** a **weberpas akrylátová** pre jej rýchlejšie tuhnutie pri nižších teplotách.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Pre spracovanie v chladnejšom počasí
- Pri práci pri zvýšenej vlhkosti
- Rýchlejšie tuhnutie omietky
- Jednoduché spracovanie
- Vhodná pre štyri typy omietok

Použitie

Prísada je určená pre fasádne omietky počas prác, keď hrozia nízke teploty a zvýšená vlhkosť. Zmiešaním s fasádnou omietkou dochádza k jej rýchlejšiemu tuhnutiu. Počas spracovania môže byť teplota vzduchu a podkladu nad +1 °C, max. +10 °C a relatívna vzdušná vlhkosť do 95 %.

Technické údaje

Prípravok je na čpavkovej báze

Doba spracovania: do 1 hodiny

Spotreba

Obsah 100 g fľaštičky na jedno 25 kg balenie fasádnej omietky

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, stabilný, vyzretý, bez prachu, mastnoty, zvyškov oddebnovacích a odformovacích prostriedkov, výkvetov, pluzgierov a odlupujúcich sa povrchových úprav, biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche. Min. 24 hodín pred nanesením fasádnej omietky podklad ošetriť penetračným náterom **weber 700**.

Miešanie

Bezprostredne pred spracovaním fasádnej omietky vmiešať do jedného 25 kg vedra omietky jedno 100 g balenie urýchľovača. Obsah vedra dobre premiešať elektrickým miešadlom. Fasádnú omietku s urýchľovačom spracovať do 1 hodiny od jeho pridania.

Teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní musí byť od +1 °C do +10 °C. Vysoké teploty výrazne zrýchľujú proces tuhnutia omietky. Zvýšená vlhkosť nad 95 % zas zrenie omietky predlžuje. Pre vyzretie omietky teplota vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň cca na 5 hodín nad +5 °C.

Počas nanášania a zrenia chrániť fasádu pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, hmla, sneženie), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie. Ak hrozí počas spracovania a zrenia materiálu mráz, dlhodobá hmla, príliš vysoká vlhkosť, dážď alebo sneženie, práce je potrebné odložiť a počkať na vhodnejšie počasie.

Náradie

Elektrické miešadlo, murárska lyžica, antikorové a plastové hladidlo.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie je potrebné bezprostredne po použití umyť čistou vodou.

Balenie a skladovanie

Balenie: 100 g plastová fľaštička

Skladovanie: Skladovať v originálnych neporušených obaloch v suchu, pri teplote vzduchu od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidovať v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Nepremiešavať žiadne iné prísady. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Prísada weber Urýchľovač V001 môže mierne ovplyvniť výsledný farebný odtieň fasádnej omietky a jej konzistenciu. Dbajte na presné dávkovanie. Na opticky ucelené plochy fasády použite rovnaký materiál napr. len s obsahom prísady. Aby nedošlo k farebným odchýlkam, na jednej ploche nekombinujte materiál s obsahom urýchľovača a bez tejto prísady.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 13. 11. 2024 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.