



Technický list

weber 700

Podkladový penetračný náter

Definícia výrobu

Podkladový penetračný náter na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti povrchovej úpravy k podkladu. Vhodný pod fasádne omietky weberpas a fasádne farby weberton. Dodávaný aj ako farebný.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Zjednotenie nasiakavosti podkladu
- Na priame použitie bez riedenia
- Zvyšuje prídržnosť povrchových úprav
- Znižuje riziko farebných odchýlok povrchových úprav
- Farebný náter obzvlášť vhodný pod ryhované fasádne omietky

Použitie

Na úpravu podkladu pred nanosením fasádnych omietok weberpas aquaBalance, clean Active, nova S, silikónová, silikátová, akrylátová, minerálnych fasádnych omietok, dekoratívnych omietok weberpas marmolit, mozaiková omietka, dizajn betón a fasádnych náterov weberton aquaBalance, silikónový a weberton N akrylátový. Farebný náter znižuje riziko farebných odchýlok obzvlášť pri nanášaní ryhovaných fasádnych omietok.

Technické údaje

Farba:	4 základné odtiene: biely (BI), žltý (ZL), červený (CE), šedý (SE)
Hustota:	1150 ±100
pH:	8,0 ±1,0

Spotreba

Názov produktu	Kód	Spotreba	Výdatnosť
weber 700	VG700	cca 0,15 - 0,2 kg/m ²	cca 80 - 106 m ² /16 kg vedro cca 25 - 33 m ² /5 kg vedro

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, stabilný, vyzretý, bez prachu, mastnoty, zvyškov oddebnovacích a odformovacích prostriedkov, výkvetov, pluzgierov a odlupujúcich sa častí, starých náterov, bez biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche.

Nesúdržné a uvoľňujúce časti odstrániť. Staré nátery rozpustné vo vode odstrániť horúcou parou a podklad ošetriť vhodným prípravkom. Povrchy kontaminované plesňou a riasami umyť horúcou vodou a dezinfikovať vhodnými prípravkami.

Novovytvorená výstužná vrstva hrúbky 3 - 5 mm pre kontaktný zatepľovací systém musí byť dostatočne vyzretá (minimálne 5 dní pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 70 %).

Podkladové vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky musia byť dostatočne vyzreté (min. 1 mesiac, zvyšková vlhkosť < 2 %).

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Podklad min. 24 hodín pred nanášaním fasádnej omietky alebo farby dôkladne natrieť penetračným náterom weber 700.

Miešanie

Pred začatím prác celý obsah vedra dôkladne premiešať elektrickým miešadlom.

Nanášanie

Podkladový náter nanášať na podklad neriedený fasádnym valčekom alebo štetcom v jednej vrstve.

Náradie

Elektrické miešadlo, fasádny valček, maliarsky štetec.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie

Balenie: 16 kg plastové vedro (váhová tolerancia $\pm 1,5$ %), paleta 24 ks = 384 kg.

5 kg plastové vedro (váhová tolerancia $\pm 1,5$ %), paleta 54 ks = 270 kg.

Skladovanie: Skladovať 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od $+5$ °C do 25 °C), chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od $+5$ °C do $+25$ °C. Pri aplikácii podkladového náteru a počas ďalších min. 24 hodín nesmie teplota vzduchu klesnúť pod $+5$ °C. Počas spracovania a zrenia materiálu fasádu min. 48 hod. chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, silný vietor, prievan, dážď), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu $+20$ °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %. Pri nižšej teplote vzduchu, vyššej relatívnej vlhkosti, hlavne v období na jar a jeseň, kedy sa vyskytujú častejšie hmly a dažde, je potrebné počítať s pomalším vyzrievaním náteru. Ak podkladový náter nie je ešte vyzretý a dostatočne chránený voči poveternostným vplyvom, môže dôjsť k jeho zmytiu dažďom.

Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú omietané, napr. okná, dvere, parapety.

Výsledný farebný odtieň podkladového náteru zvoliť podľa následne naneseného farebného odtieňa fasádnej omietky alebo farby. Odporúčané odtiene nájdete v cenníku weber alebo na webovej stránke sk.weber.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 01. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.