



Technický list

weberpas podklad S silikátový penetračný náter

Definícia výrobku

Podkladový náter na báze vodného skla na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zlepšenie prídržnosti povrchových úprav na silikátovej báze, vysoko paropriepustný. Koncentrát sa riedi vodou. Po vyschnutí je náter transparentný.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Vysoká paropriepustnosť
- Zjednotenie nasiakavosti podkladu
- Vhodný pod silikátové omietky a nátery
- Zlepšuje prídržnosť povrchových úprav
- Vhodný pre novostavby i rekonštrukcie

Použitie

Penetračný náter slúži na prípravu nasiakavých podkladov pred aplikáciou povrchových úprav na báze vodného skla: **weberpas clean Active**, **weberpas silikátová omietka**, **EnveoPutz Premium Active**, **weberton silikátový**. Pre novostavby i rekonštrukcie. Používa sa predovšetkým v prípadoch požiadavky na maximálnu paropriepustnosť vonkajšieho súvrstvia, najmä na sanačných omietkových systémoch.

Technické údaje

Farba*:	transparentná po zaschnutí
Kód produktu:	NPS + veľkosť balenia
Spotreba*:	cca 0,1 kg/m ² / 1 vrstva
Riedenie s vodou:	1 : 1

*Dôležitou zložkou výrobku je vodné sklo. Dodávaný koncentrát má mliečne zafarbenie, po nariadení a vyschnutí je transparentný.

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, nasiakavý, čistý, stabilný, pevný, vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pluzgierov a odlupujúcich sa častí, bez biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche.

Nesúdržné a uvoľňujúce časti odstrániť. Povrchy kontaminované plesňou a riasami ošetriť vhodnými prípravkami, napr. **weber odstraňovač rias**.

Podkladové vápenné, vápenno-cementové, sanačné a cementové omietky musia byť dostatočne vyzreté (min. 1 mesiac, zvyšková vlhkosť < 2 %).

Vhodný podklad: vápenné, vápenno-cementové omietky, cementové omietky, sanačné omietky, polymér-cementové malty a výstužná vrstva kontaktných zatepľovacích systémov.

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Min. 24 hodín pred nanášaním povrchovej úpravy podklad dôkladne natrieť zriedeným **penetračným náterom weber podklad S**.

Miešanie

Pred začatím prác penetračný náter zriediť s vodou 1:1 a dôkladne premiešať.

Nanášanie

Náter nanášať rovnomerne na suchý podklad fasádnym valčekom alebo maliarskym štetcom v jednej vrstve.

Náradie

Elektrické miešadlo, fasádny maliarsky valček alebo maliarsky štetec s prírodným vlasom, nádoba na miešanie

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou. Pri strojovom spracovaní po ukončení prác stroj a jednotlivé príslušenstvo dôkladne prepláchnuť a vyčistiť podľa pokynov výrobcu.

Balenie a skladovanie

Balenie: 1 kg, 5 kg alebo 15 kg plastová nádoba

Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od +5 °C do 25 °C), chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri strojovom nanášaní používať ochranné okuliare. Môže dráždiť dýchacie cesty. Pri práci s výrobkom odporúčame nejest, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť **od +5 °C do +25 °C**. Počas spracovania a zrenia materiálu fasádu min. 48 hod. chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, silný vietor, prievan, dážď), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu +20 °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %.

Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú natierané, napr. okná, dvere, parapety.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 09. 05. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.