

EnveoGrund

FASÁDNY PENETRAČNÝ
NÁTER S OBSAHOM
PIESKU

EnveoGrund je fasádny penetračný náter na silikátovo-silikónovej báze určený na zjednotenie nasiakavosti a stabilizáciu podkladu, zlepšenie prídržnosti, predĺženie času spracovania fasádnej omietky a zvýšenie vodeodolnosti zatepľovacieho systému.

Výhody:

- Lepšia prídržnosť omietky
- Regulácia nasiakavosti
- Zvýšená vodeodolnosť

Použitie

Na úpravu podkladu pred nanosením fasádnej omietky EnveoPutz. Vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie.



Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, súdržný, bez zvyškov odformovacích olejov, mastnoty a uvoľňujúcich sa častí. Vhodný podklad: vyzreté vápenné, cementové, vápenno-cementové omietky (zrenie min. 1 mesiac), výstužná vrstva kontaktných zatepľovacích systémov. Nesúdržné a uvoľňujúce časti odstrániť. Staré nátery rozpustné vo vode odstrániť horúcou parou a podklad ošetriť vhodným prípravkom. Povrchy kontaminované plesňou a riasami umyť horúcou vodou a dezinfikovať vhodnými prípravkami.

Spracovanie

1. Pred začatím prác celý obsah vedra dôkladne premiešať.
2. Fasádny penetračný náter EnveoGrund naniesť min. 24 h pred aplikáciou fasádnej omietky.
3. Penetračný náter nanášať celoplošne na podklad valčekom s dlhším vlasom alebo štetcom v jednej až dvoch vrstvách. Na dosiahnutie homogénneho povrchu nanášať náter na ucelenú plochu súvislé a bez prerušenia.
4. Schnutie materiálu je pri optimálnych podmienkach min. 12 hodín. Nižšie teploty a zvýšená vlhkosť vzduchu čas schnutia predlžujú. Vyššia teplota vzduchu alebo silnejšie nasiakavý podklad čas schnutia skracujú. Počas spracovania a zrenia materiálu chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom, napr. pomocou ochrannej siete na lešenie.

*Všetky uvedené parametre v technickom liste platia pre teplotu cca. 20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť 65 %.

5. Teplota vzduchu a podkladu musí pri spracovaní a zrení materiálu byť v rozmedzí od +5 °C do +30 °C.

V prípade, ak poveternostné podmienky nezodpovedajú požiadavkám, je potrebné práce prerušiť a počkať na optimálne podmienky.

Pred aplikáciou materiálu odporúčame overiť jeho vhodnosť na malej testovacej ploche.

Náradie

Na miešanie: elektrické miešadlo, nádoba na miešanie.

Na nanášanie: valček s dlhším vlasom alebo štetec.

Spotreba

Cca 0,3 kg/m² na jednu vrstvu náteru. Spotreba sa môže líšiť v závislosti od nasiakavosti a drsnosti povrchu, použitého náradia a klimatických podmienok (teplota vzduchu a podkladu, vlhkosť a pod.), pri ktorých sa penetračný náter aplikuje.

Podmienky pre skladovanie a transport

Výrobok skladovať v originálnych, nepoškodených, dobre uzavretých obaloch na palete, v suchu, chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom, krupobitím a mrazom, v uzavretých alebo krytých priestoroch.

Podľa vnútroštátnych a medzinárodných prepravných predpisov výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Počas prepravy chrániť výrobok pred poveternostnými vplyvmi. Skladovať a prepravovať výrobok pri teplote od +5 °C do +30 °C.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Pri práci používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť.

Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Balenie a skladovanie

Farba: biela

Balenie:

25 kg plastové vedro, 24 ks/pal., paleta = 600 kg;
8 kg plastové vedro, 60 ks/pal. = 480 kg;
(váhová tolerancia $\pm 1,5\%$),

Skladovanie: Pri dodržaní podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Po otvorení obsah vedra ihneď spotrebovať.

Čistenie

Nádoby, náradie a podobne je potrebné bezprostredne po použití umyť vodou. Stvrdnutý materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

Obmedzenia pre produkt

Fasádny penetračný náter EnveoGrund nie je vhodný na:

- mokré fasádne systémy,
- nedostatočne súdržné povrchy,
- nanášanie, skladovanie, schnutie pri teplotách vzduchu menej ako $+5^{\circ}\text{C}$ a viac ako $+30^{\circ}\text{C}$,
- na povrchy napadnuté riasami a hubami.

Likvidácia odpadu

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidovať v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabrániť úniku do kanalizácie. Bližšie pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Krajina pôvodu a výrobca

Krajina pôvodu: Slovenská republika

Výrobca: Saint-Gobain Construction Products,

s.r.o., Weber

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Web: www.sk.weber

E-mail: info@sk.weber.com

Telefón: 0800 139 139



**Saint-Gobain
Construction Products, s.r.o.**

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava, Slovensko
tel.: 0800 139 139
e-mail: info@sk.weber.com
web: sk.weber

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli a vychádzajú z našich poznatkov a skúseností v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou či skladovateľnosťou výrobku. Pred použitím výrobku odporúčame overiť, či je produkt vhodný na zamýšľané použitie. Ďalšie informácie na našej webovej stránke sk.weber alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber. Tento technický list je platný od 01. 03. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.



STABILITA, KTORÁ USTOJÍ AKÉKOĽVEK VÝZVY

EnveoGrund

je univerzálny základový náter prvotriednej kvality, ktorý zabezpečuje ideálnu stabilitu pre omietku, má vysokú kryciu schopnosť a výbornú príľnavosť na povrch.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

