



Technický list

weber spojovací mostík

Adhézny mostík na nenasiakavé podklady

Definícia výrobku

Adhézny mostík s obsahom kremičitého piesku na slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady, rýchloschnúci, na zvýšenie prídržnosti k podkladu, na priame použitie.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Na slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Vysoká prídržnosť
- Rýchlo schnúci
- S obsahom kremičitého piesku
- Do interiéru i exteriéru

Použitie

Na úpravu slabo nasiakavých a nenasiakavých podkladov pred nanášaním lepiacich mált, omietok, poterov, samonivelizačných podlahových stierok, hydroizolácií. Na slabo nasiakavé podklady (napr. veľmi zhutnený betón), na hladké a neporézne podklady, plasty, olejové nátery, epoxidové nátery, na podklady na báze dreva (napr. OSB, DTD), terazzo, pôvodné keramické obklady a dlažby. Vhodný aj na podklady so zvyškami asfaltového lepidla, bitúmenu, vinylového lepidla, avšak tieto zvyšky môžu pokrývať najviac 10 % celkovej plochy podkladu. Na vnútorné i vonkajšie použitie.

Technické údaje

Farba:	žlto-oranžová
Hustota:	1,435 kg/l
pH:	7,9
Obsah pevných častí:	70 %
Prídržnosť:	1,8 N/mm ²
Doba schnutia:	10 – 30 min.

Spotreba

Názov produktu	Kód	Spotreba	Výdatnosť
weber spojovací mostík	G651	cca 0,2 kg/m ²	cca 100 m ² /20 kg vedro cca 25 m ² /5 kg vedro cca 10 m ² /2 kg vedro

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, stabilný, vyzretý, bez výkvetov, pluzgierov, odlupujúcich sa a separačných vrstiev (prach, olej, mastnota a pod.), bez biotického napadnutia. Podklady so zvyškami parketového lepidla obrúsiť a očistiť kefou, povysávať.

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Miešanie

Pred začatím prác celý obsah vedra dôkladne premiešať elektrickým miešadlom.

Nanášanie

Penetračný náter nanášať rovnomerne na podklad neriedený štetcom, penovým alebo velúrovaným valčekom v tenkej jednej vrstve. Zabrániť tvorbe mokrych kaluží. Doba schnutia cca 10 – 30 min., v závislosti od klimatických podmienok.

Náradie

Elektrické miešadlo, velúrovaný valček, maliarsky štetec.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou. Zaschnutý materiál už nie je možné umyť vodou.

Balenie a skladovanie

Balenie: 20 kg vedro (váhová tolerancia $\pm 1,5$ %), paleta 24 ks = 480 kg

5 kg vedro (váhová tolerancia $\pm 1,5$ %), paleta 48 ks = 240 kg

2 kg vedro (váhová tolerancia $\pm 1,5$ %), paleta 72 ks = 144 kg

Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od $+5$ °C do 25 °C), chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od $+5$ °C do $+30$ °C. Pred začatím kladenia dlažby a ďalších vrstiev musí byť nanesený spojovací mostík suchý na dotyk.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu $+20$ °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %. Pri nižšej teplote vzduchu, vyššej relatívnej vlhkosti, je potrebné počítať s pomalším vyzrievaním náteru.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky okolité plochy, ktoré nebudú natierané. Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 17. 2. 2026 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

