



Technický list

weberter classic M minerálna brizolitová omietka

Definícia výrobku

Minerálna klasická ušľachtilá omietka na vytváranie klasického brizolitu. Vysoko paropriepustná, odolná. Dodávaná v bielej farbe.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Prírodná a ekologická omietka
- Vysoká odolnosť
- Na ručné aj strojové spracovanie
- Škrabaná štruktúra

Použitie

Omietka slúži na štruktúrne stvárnenie fasád a ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi. Vhodná na vápenno-cementové, cementové omietky, sanačné omietky alebo ako konečná povrchová úprava vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vhodná pre novostavby i rekonštrukcie, do exteriéru i interiéru. Na ručné aj strojové nanášanie.

Technické údaje

Farba:	Prírodne biela
Hrúbka vrstvy:	cca 5 - 10 mm
Objemová hmotnosť:	$\geq 1400 \text{ kg/m}^3$
Max. hrúbka zrna:	3 mm
Pevnosť v tlaku (EN 998-1):	CS II
Priepustnosť vodnej pary μ :	5/20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	$\Lambda = 0,43 \text{ W/m.K}$ (tab, hodnota pre P = 50 %)
Reakcia na oheň (EN 13501-1):	A1
Spotreba vody:	cca 6 - 9 l/30 kg vrece (0,2 - 0,3 l/1 kg suchej zmesi)

Spotreba

Spotreba

cca 10 - 18 kg/m²

Výdatnosť

cca 1,7 - 3 m²/30 kg

V závislosti od hrúbky vrstvy a spôsobu nanášania

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad musí byť rovnomerne nasiakavý, nosný, suchý, zbavený prachu a uvoľňujúcich sa častí, bez biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche. Nesmie byť zamrznutý.

Podkladová omietka (napr. weber jadrová omietka 4 mm, weberdur terralit alebo weberdur 3v1) alebo výstužná lepiaca malta na zateplení musí byť dostatočne vodorovne zdrsnená, napr. pomocou zubovej stierky, metličky alebo hrebeňom. V závislosti od klimatických podmienok zdrsnený podklad navlhčiť.

Miešanie

Ručne: Obsah vreca dôkladne premiešať s predpísaným množstvom vody na vhodnú konzistenciu. Omietku odporúčame premiešať v stavebnej miešačke na betón. Naraz zmiešať obsah aspoň 4 - 5 vriec.

Strojovo: bežnými omietacími strojmi.

Nanášanie

Omietku naniesť na podklad v jednej hrúbke 0,5 - 1 cm ručne nahadzovaním alebo strojovo. Na jednu ucelenú plochu (od rohu po roh) omietku nanášať rovnomerne bez prerušenia, systémom mokré do mokrého. Povrch čerstvej omietky zahľadiť latou tak, aby sa odstránili prípadné vzduchové bubliny a po niekoľkých minútach povrch zahľadiť hladidlom.

Po dostatočnom zavädnutí začať so škrabaním omietky krúživými rovnomernými pohybmi pomocou škrabáku. Pred začiatkom vytvárania škrabaného povrchu vykonajte skúšku škrabania.

Dĺžka zavädnutia závisí od klimatických podmienok a typu škrabáka. Pri hrubom škrabáku cca 2 - 4 hodiny, pri jemnom škrabáku cca 4 hod. až pol dňa. Povrch omietky škrabať súvisle na celej ploche v jednom zábere. Opakované škrabanie alebo škrabanie už vyškrabanej omietky môže spôsobiť flakatý vzhľad. Časový odstup pred samotnou úpravou povrchu ovplyvňuje výsledný farebný odtieň.

Pri omietaní rohov osadiť pomocnú latu alebo použiť rohové omietacie profily ešte pri nanesení podkladovej omietky. Rohy zoškrabávať smerom od rohu do plochy.

Po zoškrabaní povrch zamiešť zhora nadol.

Náradie

Stavebná miešačka, škrabák, zubové hladidlo, murárska lyžica, sťahovacia lata, špongia, nádoba na miešanie, omietací stroj pri strojovom nanášaní.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou a mydlom. Pri strojovom spracovaní po ukončení prác stroj a jednotlivé príslušenstvo dôkladne prepláchnuť a vyčistiť podľa pokynov výrobcu.

Balenie a skladovanie

Balenie: 30 kg vrece (váhová tolerancia $\pm 3\%$), paleta 36 ks = 1 080 kg.

Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $25\text{ }^{\circ}\text{C}$), chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri strojovom nanášaní používať ochranné okuliare a ochranu dýchacích ciest. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia. Bližšie pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od +5 °C do +25 °C.

Čerstvo nanosenú omietku chrániť pred priamym slnečným žiarením a dažďom.

Počas spracovania a zrenia materiálu fasádu min. 24 - 48 hod. chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, silný vietor, prievan, dážď), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu +20 °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 65 %. Pri nižšej teplote vzduchu, vyššej relatívnej vlhkosti, hlavne v období na jar a jeseň, kedy sa vyskytujú častejšie hmly a dažde, je potrebné počítať s pomalším vyzrievaním omietky. Ak nanosená omietka nie je ešte vyzretá a dostatočne chránená voči poveternostným vplyvom, môže dôjsť k poškodeniu omietky dažďom, prípadne môže dôjsť k farebným odchýlkam odtieňa po zaschnutí omietky.

Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Bielu omietku je možné po vyzretí a vyschnutí pretrieť fasádnyimi nátermi, napr. weberton aquaBalance, weberton silikátový alebo weberton silikónový. Pri použití povrchovej úpravy ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému odporúčame použiť odtiene so súčiniteľom svetlosti HBW alebo TSR minimálne 25.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú omietané, napr. okná, dvere, parapety.

Výsledný farebný odtieň omietky sa môže v dôsledku výrobných a technologických dôvodov mierne líšiť od vzorkovníka alebo referenčnej vzorky (technológia tlače, rôzny podklad a pod.).

Na jednu stavbu odporúčame objednať naraz potrebné množstvo omietky. Na vizuálne ucelené plochy odporúčame nanášať omietku z jednej výrobnéj šarže. V prípade nutnosti doobjednania materiálu, z dôvodu zosúladenia farebného odtieňa, odporúčame obsah balení z rôznych výrobných šarží premiešať v primerane veľkej nehrdzavejúcej nádobe. V prípade dodatočného nanášania fasádneho náteru odporúčame ho vždy aplikovať na jednu vizuálne ucelenú plochu, aby sa predišlo vzniku možných vizuálnych defektov. Náter na omietke môže vykazovať mierne farebné odchýlky, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnym lomom svetla alebo zmenou povrchovej štruktúry podkladu.

Omietka je vyrobená z prírodného kameniva, ktoré môže obsahovať drobné farebné odchýlky, ako svetlejšie či tmavšie zrná, čo však nemá vplyv na kvalitu výrobku. Farebné odchýlky spôsobené nedodržaním aplikačných pokynov, zlou technikou nanášania, rôznou nasiakavosťou podkladu alebo nanášaním pri nevhodných poveternostných vplyvoch nie sú dôvodom na reklamáciu.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 23. 10. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.