



Technický list

webertec SHC

Transparentný impregnačný náter

Definícia výrobku

Transparentný impregnačný náter na báze silikónu s nízkou viskozitou, hydrofóbny, vodoodpudivý, pripravený na okamžité použitie.

Zloženie: akrylátová disperzia, plnivá, rozpúšťadlo, modifikujúce prísady.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Vodoodpudivý
- Ochrana betónových konštrukcií
- Ochrana betónu proti soľným roztokom
- Transparentný náter
- Na omietky, betón, kameň

Použitie

Impregnačný prostriedok na rôzne stavebné materiály ako betón, kameň, murivo, omietky, nátery, vápenné farby a iné. Na ochranu betónových konštrukcií proti agresívnemu prostrediu a soľným roztokom.

Technické údaje

Farba:	nažltlá v čerstvom stave, transparentná po zaschnutí
Kód produktu:	H709

Spotreba

Podklad	Spotreba	Výdatnosť
Malta, betón	0,3 – 0,5 l/m ²	8 – 13,3 m ² /4 l
Pieskovec	0,4 – 0,6 l/m ²	6,6 – 10 m ² /4 l
Vápenec	0,4 – 2,0 l/m ²	2 – 10 m ² /4 l
Minerálna omietka	0,6 – 0,8 l/m ²	5 – 6,6 m ² /4 l
Keramická tehla	0,6 – 1,2 l/m ²	3,3 – 6,6 m ² /4 l
Žula, čadič	0,1 – 0,8 l/m ²	5 – 40 m ² /4 l

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad nesme byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a nečistôt. Voľné a odlupujúce časti odstrániť. Trhliny je potrebné vopred zatmeliť.

Miešanie

Pred začatím prác celý obsah dôkladne rozmiešať.

Nanášanie

Na pripravený podklad nanášať neriedený náter rovnomerne striekaním (odporúčané), prípadne štetcom alebo valčekom. Pri nanášaní nesmie náter stekať po povrchu a po zaschnutí nesmie na ňom vzniknúť lesklá vrstva. Pri extrémne nasiakavých podkladoch ako napr. pieskovec je možné náter naniesť v dvoch vrstvách. Druhý náter nanášať vždy na zaschnutý prvý náter. Ak sa v podklade vyskytujú vlásoknicové trhlinky, dbať na to, aby náter pri nanášaní dobre prenikol do povrchu podkladu.

Náradie

Striekacie zariadenie, štetka, štetec príp. valček.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou. Pri strojovom spracovaní po ukončení prác stroj a jednotlivé príslušenstvo dôkladne prepláchnuť a vyčistiť podľa pokynov výrobcu.

Balenie a skladovanie

Balenie: 4 l kanister

Skladovanie: Skladovať 36 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu a krytých skladoch. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri strojovom nanášaní používať ochranné okuliare. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od +5 °C do +30 °C. Počas spracovania a zrenia materiálu nanášané plochy chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, dážď). Nepridávať žiadne iné prísady.

Plochy, ktoré nebudú natierané dôkladne pozakrývať.

Náter obsahuje horľavé rozpúšťadlá, preto dbajte na zvýšenú opatrnosť pri práci.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 04. 06. 2026 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

